

Tabela odporności chemicznej

Nazwa	Wzór chemiczny	Stężenie [%]	Temperatura [C]	PVC-U	PE	PP	PVDF	Sztuk akrylowe / PMMA	Stal 1.4571/1.4401	ASA	PVC Tube	PTFE	Hastelloy C	EPDM	FPM	CSM	Norprene	Sztuk borokrzemianowe	Ceramika F 99,7	Aramid	AF (Asbest free)
Aceton	CH ₃ -CO-CH ₃	10	20	-	+	+	0		+	-		+	+	+	0	0	-	+	+	+	
			40	-	+	+	0		+	-		+	+	+	0	0		+	+	+	
			60	-	+	+	0		+	-		+	+	+	-	0		+	+	+	
		100	20	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	-	0	-	+	+	
			40	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	0		+	+	+	
			60	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	0		+	+	+	
Alkohol etylowy	CH ₃ -CH ₂ -OH	100	20	+	+	+	+	-	+	+		+	+	+	0	+		+	+	+	
			40	+	+	+	+		+	0		+	+	+	0	+		+	+	+	
			60	+	+	+	+		+			+	+	+	-	+		+	+	+	
Alkohol metylowy	CH ₃ OH	100	20	+	+	+	+	-	+	+		+	+	+	0	+	+	+	+	+	
			40	+	+	+	+		+	0		+	+	+	0	+		+	+	+	
			60	+	+	+	+		+			+	+	+	0	+		+	+	+	
Azotan glinu	Al(NO ₃) ₃	GL	20	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			40	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+		+	+	
			60	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+		+	+	
Azotan wapnia	Ca(NO ₃) ₂	GL	20	-	+	-	+	+	+			+	+	+	+	+	+		+	+	
			60									+	+						+	+	
		50	20	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+		+	+	
			40	+	+	+	+		0			+	+	+	+	+	+		+	+	
Chlorek glinu	AlCl ₃	GL	20	+	+	+	+	+	-	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			40	+	+	+	+		-	+		+	+	+	+	+	+		+	+	
			60	+	+	+	+		-			+	+	+	+	+	+		+	+	
Chlorek sodu	NaCl	GL	20	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			40	+	+	+	+		0	+		+	+	+	+	+	+		+	+	
			60	+	+	+	+		0			+	+	+	+	+	+		+	+	
Chlorek żelaza(II)	FeCl ₂	GL	20	+	+	+	+	+	-	+		+	+	+	+	+	+		+	+	
			40	+	+	+	+		-	+		+	+	+	+	+	+		+	+	
			60	+	+	+	+		-			+	+	+	+	+	+		+	+	
Chlorek żelaza (III)	FeCl ₃	GL	20	+	+	+	+	+	-	+		+	+	+	+	+	+		+	+	
			40	+	+	+	+		-	+		+	+	+	+	+	+		+	+	
			60	+	+	+	+		-			+	+	+	+	+	+		+	+	
Chloryn sodu	NaClO ₂	10	20	0	+	+	+	+	+	-	+		+	+	+	+	+		+	+	
			40		+	+		-	+				+	+	+	+	+		+	+	
			60	0	+	+		-					+	+	+	+	+		+	+	
Dwutlenek chloru	ClO ₂ +H ₂ O	0,5	20	+	0	0	+	0	-				+	+	-	0			+		
Fosforan sodu	Na ₃ PO ₄	GL	20	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+	+	
			40	+	+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+		+	+	
			60	0	+	+	+		+			+	+	+	+	+	+		+	+	
Glinian sodu	NaAlO ₂		20	+	+	+	+	+		+			+	+	+	+	+		+	0	
			40	+	+	+	+						+	+	+	+	+		+		
			60	+	+	+	+						+	+	+	+	+		+		
Hydrazyna	N ₂ H ₄	GL	20	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	0	+	+	
			40	+	+	+	+						+	+	+	+	+		+		
			60	+	+	+	0						+	+	+	+	+		+		
Kawas fosforowy	H ₃ PO ₄	50	20	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			40	+	+	+	+		+			+	+	+	+	+	+		+	+	
			60	+	+	+	+		0			+	+	+	+	+	+		+	+	
		85	20	+	+	+	+	-	0	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			40	+	+	+	+		+			+	+	+	+	+	0		+	+	
			60	+	+	+	+		-			0	+	+	+	+	-		+	0	
Krzemionka	SiO ₂	GL	20	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+			+		
			40	+	+	+	+		+				+	+	+	+			+		
			60	+	+	+	+		+				+	+	+	+			+		



Nazwa	Wzór chemiczny	Stężenie [%]	Temperatura [C]												Norprene	Szkło borokrzemianowe	Ceramika F 99,7	Aramid	AF (Asbest free)
			PVC-U	PE	PP	PVDF	Szkło akrylowe / PMMA	Stal 1.4571 / 1.4401	ASA	PVC Tube	PTFE	Hastelloy C	EPDM	FPM	CSM				
Kwas azotowy	HNO ₃	10	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
			40	+	+	+	+		+	0		+	0		+		+	+	+
			60	+	+	0	+		+	0	0	0	0		0		+	+	+
			20	+	0	0	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-
			40	+	0	-	+		+	-	+	0		+		+	+	+	
		50	60	0	-	+		+		-	+	0	0		0		+	+	+
			20	0	0	-	+	-	+	-	+	+	-	+	0	-	+	+	-
			40	0	-	+		0	-		+	-	0	-	0	-	+	+	
			60	-	+	+					+	-		-			+	+	
Kwas benzoesowy	C ₇ H ₆ O ₂	100	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+
			40	+	+	+	+		+	+		+	+	-	+	-	+		+
			60	0	+	+	+		+	-	+	+	-	+	-				+
Kwas cytrynowy	C ₆ H ₈ O ₇	GL	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			40	+	+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
			60	0	+	+	+		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kwas mrówkowy	CH ₂ O ₂	50	20	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-
			40	+	+	+	+	-	+	0	-	+	+	+	+	-	+	+	+
			60	0	+	0	+	-	+		-	+	+	0	0	-	+	+	+
		100	20	+	+	+	+	-	+	0	-	+	+	+	-	+	+	+	-
			40	0	+	0	+	-	+	0	-	+	+	0	-	+	+	+	
			60	-	+	-	0	-	+		-	+	0	0	+		+	+	
Kwas nadoctowy	CH ₃ COOOH	5	20	+	+	+	+	0	-		+	+	+	+	+		+		
Kwas octowy	C ₂ H ₄ O ₂	10	20	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	0	+	+	+	+
			40	+	+	+	+		+	+		+	+	0	-	-	+	+	+
			60	0	+	+	+		+	0	+	+	0	0	-		+	+	+
		50	20	+	+	+	+	-	+	+	0	+	+	+	-	0	+	+	+
			40	+	+	+	+		+	0		+	+				+	+	+
			60	+	+	+	+		+		-	+	+				+	+	+
		70	20	+	+	+	+	-	+	+		+	+	-	-	-	+	+	+
			40	0	+	+	+		+			+	+				+	+	+
			60									+	+				+	+	+
		100	20	0	+	+	+	-	+	-		+	+	0	-	0	+	+	+
			40	-	+	+	+		+	-		+	+				+	+	+
			60	-	0	0	0				-	+	+				+	+	+
Kwas propionowy	C ₃ H ₆ O ₂	100	20	+	+	+	+	0	+			+	+	+	+	-		0	
			40	0	0	0	+					+	+	+	+	-			+
			60	0	0	0	+					+	0	+	-				+
Kwas siarkowy	H ₂ SO ₄	10	20	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0
			40	+	+	+	+	-	+		+	+	+	+	+		+	+	+
			60	0	+	+	+	-		+	+	+	+	+	0		+	+	
		50	20	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0
			40	+	+	+	+	-	+		+	0	+	+	0		+	+	+
			60	0	+	+	+	-		+	0	0	0	+	0		+	+	
		<96	20	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-
			40	+		+			-		+	0					+	0	
			60	0		+					-	+	0				+	0	
		98	20	0	0	0	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	-
			40	0	-	-	+	-	-	-	+	+	+				+	0	
			60	0	-	-	+	-	-	-	+	+	+				+	0	
Kwas solny	HCl	10	20	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0
			40	+	+	+	+		0	+	+	0	+	+	0		+	+	
		38	60	0	+	0	+			+	+	0	+	+	-		+	+	
			20	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	0		+	+	-
Mocznik	CH ₄ N ₂ O	GL	20	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+
			40	+	+	+	+		+		+	+	+	+	+		+		+
			60	0	+	+	+				+	+	+	+	+		+		+

Tabela odporności chemicznej



Nazwa	Wzór chemiczny	Stężenie [%]	Temperatura [C]										Szkło akrylowe / PMMA Stal 1.4571/1.4401	ASA	PVC Tube	PTFE	Hastelloy C	EPDM	FPM	CSM	Noprene	Szkło borokrzemianowe Ceramika F 99,7	Aramid	AF (Asbest free)	
			PVC-U	PE	PP	PVDF	Szkło akrylowe / PMMA Stal 1.4571/1.4401	ASA	PVC Tube	PTFE	Hastelloy C	EPDM													
Węglan wapnia	CaCO ₃	GL	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			40	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Woda amoniakalna	NH ₃ +H ₂ O	25	20	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	-	0
			40	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	0
			60	0	+	+	0	+	+	-	+	+	+	+	+	-	0	0	+	+	+	+	+	0	
Wodorosiaczyn sodu	NaHSO ₃	GL	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	0
			40	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	+	+	+	+	+	+	+
			60	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	
Wodorotlenek potasu	KOH	10	20	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			40	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			60	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	0	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	
		50	20	+	+	+	0	+	+	+	0	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
			40	+	+	+	0	+	+	+	0	+	+	+	+	-	0	0	+	+	+	+	+	+	
			60	0	+	+	0	+	+	-	+	+	+	+	0	0	0	0	0	+	0	+	0		
Wodorotlenek sodu	NaOH	10	20	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+
			40	+	+	+	0	0	+	+	+	+	+	0	0	+	-	+	+	+	+	+	+	+	0
			60	0	+	+	0	0	0	+	+	+	0	0	0	0	-	+	+	+	+	+	+	0	
		50	20	+	+	+	0	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	
			40	+	+	+	0	-	+	+	+	+	+	0	0	+	-	+	+	+	+	+	0	0	
			60	0	+	+	0	-	-	-	+	0	0	0	0	-	+	0	0	+	0	+	0		
Wodorotlenek wapnia	Ca(OH) ₂	GL	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			40	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			60	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Legenda

GL	Roztwór nasycony
+	Odporny
o	Ograniczona odporność
-	Nie odporny
1.4401	Stal nierdzewna 316
1.4571	Stal nierdzewna 316 Ti
AF	Asbest-free
Aramid	Aramid
ASA	Akrylonitryn-styren-akrylan
CSM	Chlorosulfonowany Polietylen
EPDM	Kaucuk etylenowo-propylenowy
FPM	Kaucuk fluorowy
Hastelloy C-4	Stal nierdzewna NiMo 16Cr 16 Ti
PE	Polietylen
PMMA	Polimetakrylan metylu/ Szkło akrylowe
PP	Polipropylen
PTFE	Politetrafluoroetylen
PVC	Polichlorek winylu
PVDF	Polifluorek winylidenu